



Tayyor tarkiblar

KNAUF-Multigrund

Axborot varaqasi 01/2023



KNAUF-Multigrund

Shimuvchi asoslar uchun universal gruntovka

Qo'llanish sohasi

KNAUF-Multigrund - sariq pigmentli polimer dispersiya asosidagi, qo'llash uchun tayyor, tez quriydigan, bug' o'tkazuvchan gruntovka. ushbu yuzalarga ishlov berish uchun mo'ljallangan: gaz- va ko'pikbeton, keramik va silikat g'isht, keramzitli va shlakli blok, gipsli va sementli suvoqlar; betonli, sementli va gipsli pol qorishmalari (stayjka). asosning shimuvchanligini samarali kamaytiradi va tartibga soladi, gipsli va sementli qorishmalarini bir tekis tishlashishiga yordam beradi.

Quyidagi asoslarga ishlov berish uchun qo'llaniladi:

- Gipsli va sementli suvoq qorishmalarini surtishdan oldin;
- Qoplama plitalarni plita yelimi yordamida terishdan oldin;
- KNAUF-Tribon styajkasi, boshqa gipsli va sementli pol qorishmalari (stayjka) ni quyishdan oldin;
- KNAUF-qoplamlarni KNAUF-Perfiks gipsli yelimi bilan o'rnatishdan oldin.

Bino ichkarisidagi va tashqarisidagi ishlar uchun.

Qadoq va saqlov

Gruntovka 10 kilogrammlni chelaklarga qadoqlanadi. Qadoqni bevosita quyosh nurlari ta'siridan saqlang. Musbat haroratda (+5 °C darajadan +30 °C darajagacha) quruq xonalarda, isituvchi moslamalardan uzoqda saqlansin. Muzlab ketishiga, xususan tashish paytida ham yo'l qo'y mang. Muzlashga chidamli retsepturaga ega gruntovkani (chelagida tegishli belgiga ega) quruq xonalar ichida saqlash va -40 °C darajadan +30 °C darajagacha bo'lgan haroratda tashishga ruxsat etiladi. Gruntovka muzlab qolgan taqdirda, qo'llashdan oldin uning erishini isituvchi moslama yoki issiq suv yordamida tezlashtirish mumkin emas. Bunday qilish gruntovkaning buzilishiga olib keladi. Gruntovkani faqat xona haroratida eritish kerak. Qo'llashdan oldin yaxshilab aralashtirilsin. Muzlashga chidamli retsepturaga ega gruntovka ochilmagan zavod chelagida 5 ta muzlash va erish sikliga dosh bera oladi. Muhri buzilmagan va shikastlanmagan qadoqda saqlash muddati—12 oy

Gruntovka sarfi

Bir qavat qilib surtilganda sarfi

Material	O'Ichov birligi	Soni
KNAUF-Multigrund	kg/kv. m	0,2

Ishlar tartibi

Asos quruq, changlardan va ajraluvchi zarralardan xoli bo'lishi kerak. Havo va ishlov beriladigan asosning harorati to'liq quriguniga qadar +5 °C darajadan +30 °C darajagacha bo'lishi kerak. KNAUF-Multigrund gruntovkasi qo'llanilish uchun tayyor.

Ishlarni bevosita boshlashdan avval tarkibni aralashtirish, keyin bir tekis holatda, suv bilan suyultirmasdan, valik, cho'tka, popuk yordamida ishlov berilayotgan yuzaga bir tekis surtish tavsiya etiladi.

Gruntovka bilan ishlov berilgan yuza bilan bog'liq keyingi ishlari, u quriganidan (kamida 6 soatdan) so'ng bajarilsin.

Quyma pollarni quyishdan oldin gruntovka ikki qatlam qilib surtish tavsiya etiladi. Bunda ikkinchi qatlam birinchi qatlam qurigandan keyingina surtiladi. Asos yuzasiga qurilish changi yig'ilib qolishining oldini olish uchun gruntovka qurishining yakuni va keyingi ishlari boshlanishi vaqtining oralig'i iloji boricha kam bo'lishi kerak. KNAUF- Multigrund yuzaga surtilgach, ishlatilgan asboblar va idishlarni darhol suv bilan yuvilsin. Qurib qolgan KNAUF-Multigrund tarkibini faqat mexanik usulda olib tashlash mumkin. Gruntovkaga boshqa materiallarni qo'shish mumkin emas, aks holda bu uning xususiyatlariga sezilarli putur yetkazadi.

Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 2A

@ info-uz@knauf.com

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsiya qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materiallarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'rsatilganidan farq qilgan holatda aniqlashitirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.

▶ www.knauf.uz